

## Technisches Datenblatt

<b>Artikelname</b>	<b>Fit</b>
<b>Lederart</b>	Rindsleder, pigmentiert, handgewischt
<b>Lederdicke</b>	1,1-1,3 mm
<b>Ursprung der Haut</b>	Süddeutschland
<b>Art der Gerbung</b>	Ökologische Mineralgerbung
<b>Art der Färbung</b>	Anilinfärbung im Fass
<b>Größe</b>	5-6 m <sup>2</sup>
<b>Reibechtheit</b>	DIN EN ISO 11640; Schweißlösung nach ISO 11641 trocken 500 Zyklen nass 250 Zyklen Schweiß 80 Zyklen
<b>Lichtechtheit</b>	Prüfverfahren: DIN EN ISO 105-B02 Stufe 5
<b>Weiterreißfestigkeit</b>	Prüfverfahren: DIN EN ISO 3377-1 mind. 20N
<b>Zurichthftung</b>	Prüfverfahren: ISO 11644 mind. 2N/10 cm
<b>Dauerbiegefestigkeit</b>	Prüfverfahren: DIN EN ISO 5402 50.000 Zyklen, keine Zurichtungsbrüche
<b>Kältebruchbeständigkeit der Zurichtung</b>	Prüfverfahren: DIN EN ISO 17233 bis - 15°C keine Zurichtungsbrüche
<b>Wassertropfenechtheit</b>	Prüfverfahren: DIN EN ISO 15700 mind. Note 3 kein dauerhaftes Quellen
<b>Schadstofffreiheit</b>	Erfüllt die strengen deutschen Gesetze bezüglich Schadstoffe.
<b>Brennverhalten</b>	Schwerentflammbar nach DIN EN 1021-1 und 1021-2
<b>Pflege/Reinigung</b>	Unempfindliches und pflegeleichtes Möbelleder. Flüssigkeiten schnellstmöglich aufsaugen. Verschmutzungen zur Fleckmitte abtragen. Wenn nötig mit Neutralseife und lauwarmem destilliertem Wasser von Naht zu Naht großflächig reinigen. Anschließend mit Möbellederpflegemittel nachbehandeln. Grundsätzlich gilt: Behandeln Sie Leder wie Ihre eigene Haut. Keine übermäßige Sonneneinstrahlung oder Hitzeeinwirkung... Pflegeempfehlung siehe <a href="http://www.geiser-leder.de">www.geiser-leder.de</a>