

## Technisches Datenblatt

<b>Artikelname</b>	<b>Master Büffel</b>
<b>Lederart</b>	Naturbelassenes Büffelleder, Wachszurichtung die partiell mechanisch im Walkfass hell aufgearbeitet wird. Festerer, trockener Ledertyp
<b>Lederdicke</b>	+/-1,0 mm
<b>Ursprung der Haut</b>	Asien
<b>Art der Gerbung</b>	Ökologische Mineralgerbung
<b>Art der Färbung</b>	Anilinfärbung im Fass, Wachszurichtung
<b>Größe</b>	+/- 3,5-4,5 m <sup>2</sup>
<b>Reibechtheit</b>	DIN EN ISO 11640; Schweißlösung nach ISO 11641 trocken 50 Zyklen nass 20 Zyklen Schweiß 20 Zyklen
<b>Lichtechtheit</b>	Prüfverfahren: DIN EN ISO 105-B02 Stufe 3
<b>Weiterreißfestigkeit</b>	Prüfverfahren: DIN EN ISO 3377-1 mind. 20N
<b>Schadstofffreiheit</b>	Erfüllt die strengen deutschen Gesetze bezüglich Schadstoffe.
<b>Brennverhalten</b>	Schwerentflammbar nach DIN EN 1021-1 und 1021-2
<b>Pflege/Reinigung</b>	Flüssigkeiten schnellstmöglich aufsaugen. Verschmutzungen zur Fleckmitte abtragen. Wenn nötig mit Neutralseife und lauwarmem destilliertem Wasser von Naht zu Naht großflächig reinigen. Lederpflegemittel können den Typ und die Farbe des Leders verändern. Vor Gebrauch testen. Grundsätzlich gilt: Behandeln Sie Leder wie Ihre eigene Haut. Keine übermäßige Sonneneinstrahlung oder Hitzeeinwirkung... Pflegeempfehlung siehe <a href="http://www.geiser-leder.de">www.geiser-leder.de</a>