

Technisches Datenblatt

Artikelname	Sauvage
Lederart	Rindsleder, naturbelassen, fassgefleckt
Lederdicke	1,0-1,2 mm
Ursprung der Haut	Europa
Art der Gerbung	FOC, chromfreie Gerbung
Art der Färbung	Rein-Anilinfärbung im Fass
Größe	+/- 5 m ²
Reibechtheit	DIN EN ISO 11640; Schweißlösung nach ISO 11641 trocken 50 Zyklen nass 20 Zyklen Schweiß 20 Zyklen
Lichtechtheit	Prüfverfahren: DIN EN ISO 105-B02 Stufe 3
Weiterreißfestigkeit	Prüfverfahren: DIN EN ISO 3377-1 mind. 20N
Kältebruchbeständigkeit der Zurichtung	Prüfverfahren: DIN EN ISO 17233 bis - 15°C keine Zurichtungsbrüche
Wassertropfenechtheit	Prüfverfahren: DIN EN ISO 15700 mind. Note 3 kein dauerhaftes Quellen
Schadstofffreiheit	Erfüllt die strengen deutschen Gesetze bezüglich Schadstoffe.
Brennverhalten	Schwerentflammbar nach DIN EN 1021-1 und 1021-2
Pflege/Reinigung	Flüssigkeiten schnellstmöglich aufsaugen. Verschmutzungen zur Fleckmitte abtragen. Wenn nötig mit Neutralseife und lauwarmem destilliertem Wasser von Naht zu Naht großflächig reinigen. Anschließend mit Möbellederpflegemittel nachbehandeln. Grundsätzlich gilt: Behandeln Sie Leder wie Ihre eigene Haut. Keine übermäßige Sonneneinstrahlung oder Hitzeeinwirkung... Pflegeempfehlung siehe www.geiser-leder.de