



# GEISER LEDER

Dietmar Geiser

Bleicherstrasse 39

88400 Biberach

[www.geiser-leder.de](http://www.geiser-leder.de)

Ledergroßhandel

TEL+49 (0)7351 / 440997-0

FAX+49 (0)7351 / 440997-10

info@geiser-leder.de

## Technisches Datenblatt

| Artikelname                  | Cater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lederart</b>              | Rindsleder, PU-beschichtete Spaltlederkernstück mit Hals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lederdicke</b>            | 1,2-1,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ursprung der Haut</b>     | Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Art der Gerbung</b>       | Chrom III, ohne Chrom VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Art der Färbung</b>       | Anilinfärbung im Fass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Größe</b>                 | +/- 3 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Reibechtheit</b>          | DIN EN ISO 11640; Schweißlösung nach ISO 11641<br>trocken 500 Zyklen<br>nass 250 Zyklen<br>Schweiß 80 Zyklen                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lichtechtheit</b>         | Prüfverfahren: DIN EN ISO 105-B02<br>Stufe 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Weiterreißfestigkeit</b>  | Prüfverfahren: DIN EN ISO 3377-1<br>mind. 20 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Wassertropfenechtheit</b> | Prüfverfahren: DIN EN ISO 15700<br>mind. Note 3<br>kein dauerhaftes Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Schadstofffreiheit</b>    | Erfüllt die strengen Deutschen Gesetze bezüglich Schadstoffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pflege/Reinigung</b>      | Unempfindliches und pflegeleichtes Möbelleder. Flüssigkeiten schnellstmöglich aufsaugen. Verschmutzungen zur Fleckmitte abtragen. Wenn nötig mit Neutralseife und lauwarmem destilliertem Wasser von Naht zu Naht großflächig reinigen. Nicht mit Lederpflegemittel behandeln. Grundsätzlich gilt: Behandeln Sie Leder wie Ihre eigene Haut. Keine übermäßige Sonneneinstrahlung oder Hitzeeinwirkung... |