

Technisches Datenblatt

Artikelname	Excellent	
Lederart	Rindsleder, semianilin	
Lederdicke	1,4-1,6 mm	
Ursprung der Haut	Süddeutschland	
Art der Gerbung	Chrom III, ohne Chrom VI	
Art der Färbung	Anilinfärbung im Fass	
Größe	5-6 m ²	
Reibecktheit	DIN EN ISO 11640; Schweißlösung nach ISO 11641	
	trocken	50 Zyklen
	nass	20 Zyklen
	Schweiß	20 Zyklen
Lichtechtheit	Prüfverfahren: DIN EN ISO 105-B02	
	Stufe 3	
Weiterreißfestigkeit	Prüfverfahren: DIN EN ISO 3377-1	
	mind. 20 N	
Kältebruch- beständigkeit der Zurichtung	Prüfverfahren: DIN EN ISO 17233 bis - 15°C	
	keine Zurichtungsbrüche	
Wassertropfenechtheit	Prüfverfahren: DIN EN ISO 15700	
	mind. Note 3	
	kein dauerhaftes Quellen	
Schadstofffreiheit	Erfüllt die strengen deutschen Gesetze bezüglich Schadstoffe.	
Brennverhalten	Schwerentflammbar nach DIN EN 1021-1 und 1021-2	
Pflege/Reinigung	Flüssigkeiten schnellstmöglich aufsaugen. Verschmutzungen zur Fleckmitte abtragen. Wenn nötig mit Neutralseife und lauwarmem destilliertem Wasser von Naht zu Naht großflächig reinigen. Anschließend mit Möbellederpflegemittel nachbehandeln. Grundsätzlich gilt: Behandeln Sie Leder wie Ihre eigene Haut. Keine übermäßige Sonneneinstrahlung oder Hitzeeinwirkung...	