



Dietmar Geiser
Bleicherstrasse 39
88400 Biberach
www.geiser-leder.de

Ledergroßhandel
TEL+49 (0)7351 / 440997-0
FAX+49 (0)7351 / 440997-10
info@geiser-leder.de

Technisches Datenblatt

Artikelname	Longgrain
Lederart	Rindsleder, Velourleder, Spaltcroupons
Lederdicke	1,1-1,3 mm
Ursprung der Haut	Europa
Art der Gerbung	Chrom III, ohne Chrom VI
Art der Färbung	Rein Anilinfärbung im Fass
Größe	1,5-2,0 m ²
Reibechtheit	DIN EN ISO 11640; Schweißlösung nach ISO 11641 trocken 50 Zyklen nass 20 Zyklen Schweiß 20 Zyklen
Lichtechtheit	Prüfverfahren: DIN EN ISO 105-B02 Stufe 3
Weiterreißfestigkeit	Prüfverfahren: DIN EN ISO 3377-1 mind. 20 N
Kältebruch- beständigkeit der Zurichtung	Prüfverfahren: DIN EN ISO 17233 bis - 15°C keine Zurichtungsbrüche
Wassertropfenechtheit	Prüfverfahren: DIN EN ISO 15700 mind. Note 3 kein dauerhaftes Quellen
Schadstofffreiheit	Erfüllt die strengen deutschen Gesetze bezüglich Schadstoffe.
Pflege/Reinigung	Flüssigkeiten schnellstmöglich aufsaugen. Verschmutzungen zur Fleckmitte abtragen. Wenn nötig mit Neutralseife und lauwarmem destilliertem Wasser von Naht zu Naht großflächig reinigen. Grundsätzlich gilt: Behandeln Sie Leder wie Ihre eigene Haut. Keine übermäßige Sonneneinstrahlung oder Hitzeeinwirkung...